

HAGA 325 Bio-Platten- und Fliesenkleber

Platten- und Fliesenkleber für Wand- und Bodenbeläge

Der mineralisch konzipierte Trockenkleber zum Verlegen und Versetzen von Ton-, Naturstein- und keramischen Platten und Fliesen an Wänden und Böden.

Hergestellt aus wetterfesten, reinsten weissen Kalksandnen, Kalksteinmehl, Weisszement, natürlichem Verzögerer, verarbeitungsverbessernden Zellulosezusätzen und biologischem Haftmittel Casein und Pflanzenharzen.

Eignet sich zum Versetzen von Boden- und Wandbelägen diverser Art: sämtliche Keramik-, Ton-, Terrazzo- und Natursteinplatten mit rückseitiger, saugfähiger und rauher Profilierung im Innen-, Nass- und gedeckten Aussenbereich. Ausserdem können damit Gasbeton-, Kork- und Heraklith, nicht bituminierte Weichfaserplatten, Kokosfaser-, Schilfrohrplatten usw. geklebt werden.

In abgebundenem Zustand wasserfest, feuchte- und wärmebeständig. Auch für Fussböden mit Niedertemperatur-Bodenheizung geeignet.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Biologischer Platten- und Fliesenkleber für Wand- und Bodenbeläge.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblüpfungsfrei sein. Geeignet sind Untergründe wie: Einschichtgrundputze, Kalk-Zementputze, tragfähige alte Verputze, Eternit, Beton, Fermacel, Anhydrit Estrich, wasserfeste Gips-, Duripanel-, Zementplatten, Feuchtraum-Gipskartonplatten usw. Neue Grundputze müssen je nach Jahreszeit und Witterung mindestens 2 bis 3 Wochen alt sein. Bei Bodenheizung wegen Spannungen evtl. elastische Fugen gemäss Ingenieur.

Nicht geeignete Untergründe

Weiche, sandende und instabile Gips-, Kalk- und Lehmputze sowie Leichtbau-Gipskartonplatten sind wegen ihrer geringen Festigkeit für Fliesen nicht geeignet. Ebenfalls nicht geeignet sind Holzspanplatten, Holzfaserverplatten, alle felxiblen oder kunststoffgebundenen Untergründe. Bei Flüssigfolienabdichtung auf einen Sack Kleber 2,5 kg HAGAPLAST Binder- und Haftemulsion beimischen.

Wichtig

Fliesen mit einem Mass grösser als 50 x 50 cm grundsätzlich mit 2,5 kg HAGAPLAST Binder- und Haftemulsion vergüten. Bei Anhydrit-Fliessestrich die Sinterschicht abschleifen, gut reinigen und mit HAGA Silikatvoranstrich grundieren, bei extrem stark saugenden Untergründen zweimal vorstreichen. Bei Fliesenbelägen auf geeignete Innenausbauplatten die innere und äussere Ecke immer mit einer elastischen Fuge ausführen. Bei Fussbodenheizung folgendes beachten: Um Flächenspannung zu vermeiden sind grosse Böden mit



elastischen Fugen zu trennen. Den Wänden entlang muss eine Fuge von mindestens 5 mm sein, die nicht mit Fugenmörtel oder Kleber ausgefüllt werden darf. Während des Verlegens der Fliesen und dem Abbinden des Klebers darf die Heizung nicht in Betrieb sein. Zum Verkleben von Feinsteinzeug-Fliesen muss auf einen Sack Kleber 2,5 kg HAGAPLAST Binder- und Haftemulsion zugegeben werden.

Vorbehandlung

Auf stabile, saubere mineralische Untergründe ist keine zwingende Vorbehandlung nötig, ein HAGA Silikatvoranstrich jedoch immer empfehlenswert. Alte Farben und Putze sind zu entfernen. Eine Vorbehandlung mit HAGA Silikatvoranstrich ist unbedingt erforderlich bei leicht sandenden Zementanstrich und Grundputzen sowie bei Ziegel, Porenbeton, Blähton, Bimsstein und Anhydrit Fliessestrich. Trocknungszeit 24 Stunden.

Verarbeitung

Ein Sack HAGA Bio-Fliesenkleber à 25 kg mit ca. 9,5 l Wasser im Zwangsmischer, Durchlaufmischer oder mit dem Rührwerk sehr gut knollenfrei durchmischen; ca. 10 Minuten stehen lassen und nochmals aufrühren. Den Kleber innert 2 Stunden nach dem Anmischen verarbeiten. Der Kleber ist nicht unter +5°C und nicht über +25°C zu verarbeiten. Mit der glatten Seite des Zahnspachtels eine dünne Kontaktschicht aufziehen. Auf diese noch frische Kontaktschicht mit der gezahnten Seite die Kleberschicht auftragen. Je nach Platten und Kleberstärke entsprechende Zahnräufel verwenden: z. B. 6x6, 10x10 mm. Die Fliesen in die noch frische Schicht gut anreiben und andrücken. Zur schöneren Fugenausbildung und um das Abrutschen zu vermeiden, sind je nach Fliesentyp Fugenhölzer oder Fugenkreuze zu verwenden. In Bädern und im gedeckten Aussenbereich (Balkone, Terrassen usw.) muss besonders auf hohlraumfreie Verlegung geachtet werden. Nach 2 bis 3 Tagen ist der Kleber weitgehend ausgehärtet, so lange darf er nicht begangen werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. gut abdecken. Allfällige Spritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge **sofort** nach Gebrauch sauber mit Wasser waschen.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter: www.haganatur.ch

| Technische Daten | Werte |
|------------------------------|---------------------------------|
| Ergiebigkeit pro Sack | ca. 23 l Nassmörtel |
| Trockenrohddichte | ca. 1,24 kg/l |
| Wasserzugabe | ca. 9,5 l/Sack |
| Frischmörtelrohddichte | ca. 1,51 kg/l |
| PH-Wert | ca. 12 |
| Druckfestigkeit | NPD |
| Biegezugfestigkeit | NPD |
| Haftfestigkeit | C1 / $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ |
| Wärmeleitfähigkeit λ | ca. 0,90 W/mK |
| Wasserdampfdiffusion μ | < 20 |
| Wasseraufnahmekoeffizient | NPD |
| Luftporenvolumen | NPD |
| Brandverhalten | A1 / nicht brennbar |
| Putzmörtelgruppe | NPD |
| Kapillare Wasseraufnahme | NPD |
| Druckfestigkeitsgruppe | NPD |
| Körnung | ca. 0 - 1,2 mm |
| Farbton | hellbeige |
| Maschinengängig | ja |

| Verbrauch | Richtwerte |
|------------------------|---------------------------|
| pro 2 mm Schichtstärke | ca. 2,0 kg/m ² |
| pro 5 mm Schichtstärke | ca. 5,0 kg/m ² |

Lieferform

In Säcken à 20 kg, Paletten à 48 Sack.
In Säcken à 10 kg, Paletten à 80 Sack.

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.